



MK 34-59 J MUFA KABLOWA

KATEGORIA:

CERTYFIKATY



- łączenie i naprawa ekranowanych elektroenergetycznych kabli jednożyłowych górniczych w izolacji z polietylenu usieciowanego, powłoce i osłonie z termoplastów, na napięcie do **3,6/6 kV**,
- łączenie elektroenergetycznych kabli jednożyłowych o przekroju żyły roboczej do **300mm²**.

Ostona mufy kablowej:

- wypraski (2 połówki)	tworzywo termoplastyczne
- wymiary i masa	115 x 440 mm; 0,3kg
- zakres stosowania	kable jednożyłowe o średnicy od 34 do 59 mm

Zalewa:

- skład i masa	żywica poliuretanowa + utwardzacz, ok. 2,5kg
- wytrzymałość dielektryczna osłony i zalewy	> 15 kV / mm
- żywotność kompozycji żywicy i utwardzacza	max. 20 min
- utwardzanie kompozycji	min. 1,5 h

- możliwość łączenia i naprawy kabli jednożyłowych o różnych przekrojach,
- możliwość stosowania w każdych warunkach,
- wszechstronność, szybkość i prostota zastosowania,
- odporność mufy na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci,
- możliwość kontrolowania procesu zalewania dzięki przezroczystej osłonie mufy,
- dobra przyczepność zalewy,
- możliwość szybkiego włączenia napięcia po wykonaniu mufy,
- duża udatność osłony mufy.

- osłona mufy kablowej,
- żywica z utwardzaczem,
- mieszaśło,
- taśma izolacyjna samowulkanizująca na bazie gumy etylenowo-propylenowej (EPR),
- taśma półprzewodząca,
- taśma izolacyjna samoprzylepna,
- plecionka miedziana PLc do odzwierciedlania ekranu,
- złącze kablowe (np. złączka śrubowa),
- opis technologii.



www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09